ТАБЛИЦА ИСПЫТАНИЙ К ПРОТОКОЛУ № ПР-330-11

28 марта 2011 г.

№ показателя	Наименование показателя	Единицы измерения	Значение и допуск показателя обозначение и номер НД	Метод испытания обозначение и номер НД	Номер образца	Результаты испытаний	Заключение (соответствует не соответствует
1	2	3	4	5	6	7	8
	Образец 2 - плёнка (панель) MHF-G-150						
1	Яркость свечения через 10 мин./60 мин.	мкД/м²	ГОСТ Р 12.2.143-2009 не менее 200/25 -	ГОСТ Р 12.2.143-2009 приложение В Фотометр ФПЧ свидетельство № 0184125 от 21.12.2010 Люксметр ТКА свидетельство № РЭ-93/11-0 от 14.12.2011	2	190,7 / 26,4	соответствует
2	Длительность послесвечения	мин.	не менее 1440 мин.	ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 11.7.6.1 яркость 0,3 мкД/м²	2	1500	соответствует
3	Цвет послесвечения		желто-зеленый или белый	визуально	2	желто-зеленый	соответствуют
4	Координаты цветности		ГОСТ Р 12.4.026-2001 желтовато-белый x 0,390 0,320 0,320 y 0,410 0,340 0,410	ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 11.7 ретрорефлектометр RetroSing G R 1	2	x= 0,328 y= 0,365	Координаты лежат в допустимых границах цветностей.

				свидетельство № 828/11-0 от 15.02.2011			Соответствуют

Зам руководителя испытательной лаборатории О.В.Дмитриева